

## ウレタン物性表

種類	タイプ	商品名	硬度 JIS A	引張強度 (kg/cm <sup>2</sup> )	伸び (%)	引裂強度 (kg/cm <sup>2</sup> )	反発弾性 (%)	圧縮永久歪 (%)
エーテル系	PPG	KU190	91	320	460	75	36	36
		KU170	70~75	170	460	35	31	34
		KU180	75~80	170	460	35	31	34
	PTMEG	KU290	90	350	450	89	55	27
		KU295	95	400	400	107	40	45
エステル系		KU390	91	455	540	96	32	27
		KU380	80	380	450	61	52	8
		KU370	73	500	680	50	52	
		KU360	60	360	510	33	35	8
		KU350	50~55					
		KU340	40~45					